



VITEX THERM

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Thermal Insulation System

GRANIKOT PRIMER

Ακρυλικό Ανάγλυφο Αστάρι

Ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τοιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά κ.τ.λ.). Βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή του ακρυλικού και σιλικονούχου σοβά GRANIKOT σε λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες. Αποτελεί μέρος των συστήματων εξωτερικής θερμομόνωσης VITEX THERM, το οποία είναι πιστοποιημένα με τη σήμανση CE σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EAD 040083-00-0404.



Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες
- Ιδανικό πριν την εφαρμογή των σοβάδων Granikot για μέγιστη καλυπτικότητα και πρόσφυση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

1300-1800 cps (BROOKFIELD sps.3/20rpm, 25°C)



Πυκνότητα

1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες (σοβά, σκυρόδεμα, θερμομονωτικά συστήματα ETICS για την πρόσοψη κτιρίων).

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

1500 +

Λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Χρωματισμού **Vitex Coloring**.



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

10-12 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

0-3%

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή

45 min



Για την εφαρμογή τελικού σοβά

2-4 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	3 L	10 L
Βάση	3 L	10 L





VITEX THERM

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Thermal Insulation System

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 Αραιώνουμε 0-3% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2 Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό ή πινέλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Εφαρμόζουμε μετά από 2-4 ώρες τους σοβάδες της σειράς Granikot.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες και σε συνθήκες δυνατού αέρα.
- Προστατεύστε τις επιφάνειες από ανομοιογένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία για να αποτρέψετε ανόμοιο στέγνωμα.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την

εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



"Συνδετικά Αστάρια". Οριακή τιμή **30 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος
29 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προιφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έλεγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την πιστότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή ωφορές προκληθείσες στην περίπτωση που το πράσιν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΣ

