



# VITEX THERM

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης  
Thermal Insulation System

## VT-20

### Οικοδομική Ρητίνη Κονιαμάτων

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων, ιδανικό για την ενίσχυση του στεγανωτικού κονιάματος VT-10, όπου οι απαιτήσεις για στεγάνωση και ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης). Βελτιώνει την εργασιομότητά του ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές του. Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμισμάτων δαπέδων (τσιμεντοκονίες).

#### Πλεονεκτήματα:

- Πρόσμικτο γαλάκτωμα για την ενίσχυση του VT-10



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 5 Kg



### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/η** "Συνδεδετικά αστάρια", Τύπος **Y**): **30 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **3 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Το περιεχόμενο του VT-10 των 25Kg προστίθεται στα 5 Kg της ακρυλικής ρητίνης VT-20 υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα, κατάλληλο για επάλειψη.

### TIPS

- Σε άλλες εφαρμογές αραιώνεται στο νερό του κονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες (VT-20 : νερό) 1:1 έως 1:3 ανάλογα με την εφαρμογή και τις τεχνικές απαιτήσεις.
- Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C μεγαλύτερες από 35°C.
- Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος.
- Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως + 38°C.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

